



COLMEF

ADESIVI E PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA

Pietre d'Arredo®

naturalmente ricostruite



WILD STONE LM

VYSOCE ODOLNÉ PROFESIONÁLNÍ ADHESIVNÍ LEPIDLO BEZ VERTIKÁLNÍHO SKLUZU PRO LEPENÍ KAMENNÝCH NEBO CIHLOVÝCH DLAŽEB A OBKLADŮ

POPIS :

WILD STONE je prášková adhesivní směs složená z hydraulických lepidel, minerálů, syntetické pryskyřice a speciálních příměsí. Smícháním s vodou získáte snadno zpracovatelné a vysoce odolné lepidlo bez vertikálního skluzu. Vyhovuje normě EN 12004 – Třída C2TE. (C) cementová směs (2) zlepšená přilnavost – (T) bez vertikálního skluzu (E) prodloužená doba spotřeby po otevření.

POUŽITÍ :

WILD STONE LM se používá pro vnitřní nebo venkovní obklady, na stěny nebo na podlahy, na přírodní nebo upravené kameny a cihly (pod podmínkou, že jsou stálé a nejsou deformované nebo nasáklé vodou). Dále je vhodné pro obklad všemi druhy keramických dlaždic i velkých velikostí, klinkrových a neglazurovaných podlahových dlaždic. Lze jej aplikovat na všechny druhy tradičních podkladů jako omítka, cementový potěr (pokud podléhá deformacím způsobeným statickou zátěží), potěry nanesené NEOCEMem nebo NEOCEMem PRONTO, prefabrikovaný beton. Je také vhodný pro nanášení na podklady jako sádra, sádrokartonové desky, anhydridové potěry, sádrokarton, ovšem za podmínky, že je takový podklad dostatečně ukotvený.

PŘÍPRAVA PODKLADU :

Podklad musí (měl by) být přístupný k případným opravám, musí být hladký, odolný, bez proměnlivých částí, prachu a mastnot a jakéhokoliv jiného materialu, který může poškodit dokonalou přilnavost. Nové cementové podklady musí dokonale vyschnout, což znamená jeden až dva týdny u omítky a alespoň 28 dní u potěrů, pokud nejsou ošetřeny rychleschnoucími nátěry. Sádrové podklady by neměly mít procento zbytkové vlhkosti vyšší než 0,5% a měly by být ošetřeny prostředkem PRIMER A 16. Velmi propustné nebo savé podklady mohou být ošetřeny impregnačním zpevňujícím prostředkem PRIMER A 18 pro snížení absorpce potěru a zlepšení funkčnosti lepicí směsi.

PŘÍPRAVA SMĚSI:

Do nádoby se 6,5-7 litry vody přidejte pytel WILD STONE LM o hmotnosti 25 kg a míchejte, dokud se nevytvoří jednotná hmota bez hrudek. Nechte směs 5-10 minut odstát a před aplikací ještě jednou promíchejte. Směs je pak použitelná 4 hodiny.



**NANESENÍ SMĚSI:**

Lepicí směs nanášejte na podklad odpovídající stěrkou a zednickou lžící ji rozetřete také na rubu kamene. Pro zajištění dobrého kontaktu s lepicí směsí kameny dostatečně přitlačte; mezi cihlami nechávejte 1-1,5 cm velké mezery, mezi kameny mezery o velikosti 2-2,5 cm. Spárování lze provádět na zdech po 6 hodinách a na podlahách po 24 hodinách. Obložení / dlažbu lze používat po 7-10 dnech v závislosti na podmínkách okolního prostředí.

SPOTŘEBA :

4-6 kg / m² podle druhu podkladu.

BALENÍ:

WILD STONE LM je baleno v polytetylenových vyztužených pytlích o váze 25 kg na paletách po 1500 kg. Výrobek skladujte na suchém místě v původním dobře uzavřeném pytli. Za těchto podmínek je doba jeho použitelnosti 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ:

Při nanášení lepidla WILD STONE LM na kovové, dřevěné nebo plastové podklady vždy zachovávejte doplňkové postupy. Vždy počítejte s možnými dilatačními a konstrukčními spárami podkladu.

Chraňte obložený podklad před deštěm a přímým slunečním zářením, dokud zcela neztuhne.

Pro další informace nebo konkrétní použití kontaktujte naše Technické oddělení.

SPECIFIKACE:

Obklad umělým kamenem, vypadajícím zcela jako přírodní, odolným proti oděrkám, mrazu a vypařování (z řady společnosti WILD STONE), který lze použít na obložení vnitřních nebo vnějších zdí. Použijte vysoce odolné cementové lepidlo bez vertikálního skluzu, které předchází zvětvávání (jako WILD STONE LM z řady WILD STONE od společnosti COLMEF S.r.l.). Na kameny naneste odpovídající množství lepicí malty s nízkou absorpcí vody (jako WILD STONE SH)..



COLMEF

ADESIVI E PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA

Pietre d'Arredo®

naturalmente ricostruite



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vyhovující normy:	UNI EN 12004
Třída:	C2TE
Druh:	prášek
Barva:	šedá
Škodlivost podle ECM 88/379:	Xi – dráždidlo (viz bezpečnostní pokyny)
Hořlavost:	Ne
Směšovací poměr:	cca 6,5-7 l vody x 25 kg prášku
Doba otevření:	≥ 20 min.
Doba přípravy:	≥ 30 min.
Povolená přípravní teplota:	od + 5 °C do + 35 °C
Nanesení malty na zeď:	6 hodin
Nanesení malty na podlahu:	24 hodin
Pěší provoz:	24 hodin

ZÁVĚREČNÝ VÝKON:

Přilnavost podle EN 1348:	
Počáteční přilnavost po 28 dnech:	≥ 1,0 N/mm ²
Přilnavost po zahřátí:	≥ 1,0 N/mm ²
Přilnavost po vodní imerzi:	≥ 1,0 N/mm ²
Přilnavost po cyklech tání/mrazu:	≥ 1,0 N/mm ²
Testy byly prováděny při 23°C, 50% relativní vlhkosti a bez ventilace	

Údaje v tomto Návodu na použití jsou založeny na nejlepších námi dostupných informacích. Negarantujeme, že výše uvedené informace dostatečně pokrývají všechny konkrétní případy. Při nesprávném použití COLMEF S.r.l. nenese žádnou odpovědnost za škodu třetím stranám nebo kupujícímu.

